

## FSC 100% Bangkirai

### Ovntørret 16% +/- 2%

Latinsk navn:	Shorea Laevis / Laevifolia
Botanisk familie:	Selangan Batu (Yellow Balau)
Oprindelse:	Indonesien



**Anvendelse:** Udendørs terrassegulv, samt til trapper, broer osv. Det er en meget slidstærk træsort af høj kvalitet.

**Udseende:** Bangkirai har en flot gylden-brunlig farve. Årespil kan forekomme. Mindre ormehuller kan forekomme i denne træsort, hvilket ikke er en defekt.

**Egenskaber:** Det er en stabil og modstandsdygtig træsort, der passer godt til det Skandinaviske klima. Ved større klimaforandringer kan spændinger forekomme, der gør at træet arbejder mere end normalt. Det er olieholdigt fra naturens side, men mister dog noget i tørringsprocessen.

**Densitet:** 970 kg /m<sup>3</sup> ved 14-16% ellers 1200-1300 kg / m<sup>3</sup> når den er friskskåret. Fra vådt til tørt, i tørringsprocessen, krymper træet som følgende:

Krympning Tangentialt (bredden) – 9,5%    Krympning Radialt (længden) – 4,2%

Middelsvindet for terrassebrædder af hårdtræ efter installation er 0,25-0,35% for hver 1% træet tørrer (Kilde: Træbranchens oplysningsråd - TRÆ47). I meget tørre perioder kan nogle brædder miste 7-10 mm på bredden, men når regn og fugt igen sætter ind, vil brædderne udvide sig.

**Profil:** 21 x 145 mm i glat/rillet (vendbar profil). Længder er faldende.

**Andre profiler:** Kan tilbydes ved forespørgsel

**Fugtindhold:** Ovntørret til ca. 16% +/- 2%

**Vedligeholdelse:** Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger/overfladeridser/endetræsrevner. Man kan med fordel oliere brædderne 4 sider inden lægning. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdtræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød. Hvert bræt er forskelligt og suger olien forskelligt, man skal derfor være opmærksom på at eventuelt overskydende olie tørres bort efter max. 15-20 min.

For yderligere information, følg enten leverandørens anvisninger eller se venligst vores hjemmeside [www.wennerthwood.dk](http://www.wennerthwood.dk)

**Tilbehør:** Vi kan tilbyde propper i Bangkirai til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.

**Levering:** Fra lager i Århus eller på afskibning

**Kontakt:** Wennerth Wood Trading på +45 44 94 00 45 eller på mail [info@wennerthwood.dk](mailto:info@wennerthwood.dk)