

FICHE PRODUIT
PANNEAUX DE FIBRES DURES
TECHNICAL DATA HARD BOARD
TECHNISCH ANGABE
FOLHA DE DADOS

Réf : 280

DEFINITION, CLASSIFICATION et DESIGNATION suivant EN 316; EN 622-1;EN 622-2; EN 13986-A1 mai 2015

Référence / Referenz/ Referências	DEBC029	HARDBOARD TDP CALIBRE			
Normes / Norm	Caractéristiques / Property / Eigenschaft/Características	Unité / Einhalt	Nominal	Tolérance	
EN 324 -1	Epaisseur - Thickness - Dicke - Espessura	mm	2,9	2,7	3,1
EN 324-1	Précision de découpe-Cutting tolérance- Precisão de corte	mm/m			+/- 0,2
EN 323	Masse volumique - Density - Rohdichte - Densidade	Kg/m ³	≥ 950		
EN 322	Humidité - Moisture Content - Feuchtigkeitgehalt - Umidade	%	6	4,5	7,5
EN 310	Module de rupture - Bending strength - Biegefestigkeit Resistência a ruptura em flexão	N/mm ²	≥ 28		
EN 319	Traction Perpendiculaire - Internal bond - Querzugfestigkeit Resistência a tração perpendicular	N/mm ²	≥ 0,4		
EN 382-2	Cobb (eau) - Surface absorption - Oberflächen absorption Absorção de água na superfície	g/m ²	≤ 100		
EN 317	Absorbtion - Absorption - Aufnahmekoeffizient Absorção de água 24 horas	%	≤ 40		
EN 317	Gonflement - Swelling - Dickenquellung Inchamento de espessura 24 horas	%	≤ 25		
EN 717-1	Teneur en formaldéhyde (E1+) - Content formaldehyde Formalehyd Emission klasse- Teor em formaldeído	mg/m ³	≤ 0,08		
EN 324-2	Equerrage - Squareness - Winkelgenauigkeit Quadratura	mm/m	≤ 1,5		
EN 13986	Coefficient lambda - Coefficient - Koeffizient Lambda Coeficiente lambda	W/(m.K)	0,2		
EN 318	Variation dimensionnelle -Dimensional variation Dimension abweichung - Variação dimensional de 20° - 65% Hr à 25° - 85% Hr de 20° - 65% Hr à 25° - 30% Hr	%	+ 0.13 -0.15		
Rayon de désanglage-Ratio of the edges - Raio das bordas = 42 mm					
Sécurité : Pas de risques connus sinon ceux liés à l'utilisation ou à la transformation du bois					

Date	Version	Etabli par	Contrôlé par	Approuvé par
21/03/2019	2019/100	E.THOMAS	Ph.ESTRABAUT	A.LHERMINE