

TEBOFLOOR (U_{BEH}ANDELT)

TEBOFLOOR WEATHERSCREEN
(BEH_{ANDELT})

TEBOROOF (U_{BEH}ANDELT)

TEBOROOF WEATHERSCREEN
(BEH_{ANDELT})

- 1. Identifikationskode:** Krydsfiner 100% strandfyr (Pinus Pinaster) - EN 636-2 S
 - 2. Type nummer:** Exteriorlimet konstruktions krydsfiner af 100 % strandfyr
 - 3. Anvendelsesformål:** Konstruktions Krydsfiner (plader) til indendørs brug under tørre og fugtige forhold.
 - 4. Producent:**
SIB THEBAULT SAS - 20 rue de Saunière - 79190 Sauzé-Vaussais - France
THEBAULT PLYLAND SAS - 6, Piste 36A JP Darrigade - 40210 Solférino - France
 - 5. Autoriseret repræsentant:** ikke relevant
 - 6. System til vurdering og verifikation af ydeevnens bestandighed:** AVCP 2+
 - 7. Typeattest for fabrikkens egen produktionskontrol udstedt af:** FCBA (0380), Frankrig
 - 8. Ikke relevant:** ikke relevant
 - 9. Deklarerede ydeevner:** Harmoniseret teknisk specifikation EN 13986: 2004 +A1 :2015
- Væsentlige karakteristika og ydeevner

Tykkelse (mm)	12	15	18	21	22	24	25	27	30
Antal lag finer	5	5	7	7	9	9	9	9	11

STYRKE (N / mm²)

Træk f_t	//	15,2	15,7	17,7	15,1	11,9	11,5	13,2	14,8	11,2
	└┬	10,3	12	10	12,6	15,8	12	13,9	12,9	12,4
Træk f_c	//	26	26,9	30,4	26	20,4	19,8	22,6	25,4	19,2
	└┬	17,7	20,6	17,1	21,5	27,1	20,6	23,8	22,1	21,2
Bøjning f_m	//	23,2	24,4	23	20,4	14,7	17	14,9	18,6	15,5
	└┬	10,2	13,7	12,1	15,1	18,5	12,5	15,5	14,8	12,7
Pladeforskydning f_r	//	2,1	0,5	0,5	0,5	2,1	2,1	0,5	0,5	2,1
	└┬	0,5	0,5	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Skiveforskydning f_v	//	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	└┬	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

ELASTICITETSMODUL (N / mm²)

Træk E_t	//	5619	7052	7968	6802	5336	6097	5936	6668	5908
	└┬	4627	5398	4482	5648	7114	6353	6250	5782	6542
Træk E_c	//	5619	7052	7968	6802	5336	6097	5936	6668	5908
	└┬	4627	5398	4482	5648	7114	6353	6514	5782	6542
Bøjning E_m	//	7596	9152	9220	8188	6177	7983	6444	7695	7500
	└┬	2078	3298	3230	4262	6273	4467	4815	4755	4950
Pladeforskydning G_r	//	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	└┬	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skiveforskydning G_v	//	548	548	548	548	548	548	548	548	548
	└┬	548	548	548	548	548	548	548	548	548

	Endelig monteringsstilstand	Mindste tykkelse	Klasse ekskl. gulvbelægninger	Gulvklasse
REAKTION VED BRAND*	Uden et luftrum bag panelet	9 mm	D-s2,d0	Dfl-s1
	Med et lukket eller åbent luftrum på højst 22 mm bag det træbaserede panel	9 mm	D-s2,d2	-
	Med et lukket luftrum bag det træbaserede panel	15 mm	D-s2,d1	Dfl-s1
	Med et åbent luftrum bag det træbaserede panel	18 mm	D-s2,d0	Dfl-s1
	Enhver	3 mm	E	Efl
* I henhold til tabel 8 i EN 13986 - 2004+A1:2015				
VARMELEDNINGSEVNE (W/M.K)		$\lambda = 0,13$		

MIDDEL STIVHEDSVÆRDIER VED BØJNING UNDER PUNKTLAST R_{mean} (N / mm) - Krav, se EN 12871 09 DS/ EN 1995-1-1 DK NA

T (mm)	Spænd (mm)								
	400	500	600	700Z	800	900	1000	1100	1200
12	378	310	242	173	104	60	55	54	45
15	543	455	372	268	162	98	74	78	69
18	814	691	561	429	288	210	184	171	129
21	1124	993	831	600	406	328	286	231	179
22	1178	1040	871	629	425	344	300	242	187
24	1285	1135	950	686	464	375	327	264	204
27	1756	1464	1132	829	621	505	420	348	270
30	1951	1627	1258	921	690	561	467	387	300

BRUDGRÆNSE FOR KARAKTERISTISK STYRKE VED PUNKTLAST $F_{max,k}$ (kN) - Krav, se EN 12871 09 DS/ EN 1995-1-1 DK NA

T (mm)	Spænd (mm)								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
12	2,29	2,18	2,07	1,96	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64
15	3,13	3,02	2,88	2,66	2,45	2,39	2,34	2,28	2,21
18	4,35	4,13	3,91	3,69	3,32	3,26	3,19	3,13	3,01
21	5,36	5,15	4,94	4,46	3,97	3,90	3,84	3,69	3,52
22	5,61	5,39	5,17	4,67	4,16	4,09	4,02	3,87	3,69
24	6,12	5,88	5,64	5,09	4,54	4,46	4,39	4,22	4,03
27	7,58	7,07	6,56	6,05	5,54	5,36	5,18	5,00	4,82
30	8,42	7,86	7,29	6,72	6,16	5,96	5,76	5,56	5,36

ANVENDELSESGRÆNSE FOR KARAKTERISTISK STYRKE VED PUNKTLAST $F_{ser,k}$ (kN) - Krav, se EN 12871 09 DS/ EN 1995-1-1 DK NA

T (mm)	Spænd (mm)								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
12	1,61	1,58	1,55	1,53	1,5	1,45	1,40	1,35	1,31
15	2,15	2,12	2,09	2,03	1,97	1,93	1,88	1,85	1,82
18	3,01	2,95	2,89	2,83	2,66	2,63	2,61	2,58	2,52
21	3,80	3,74	3,68	3,42	3,15	3,12	3,09	3,03	2,94
22	3,98	3,92	3,86	3,58	3,30	3,27	3,24	3,17	3,08
24	4,34	4,28	4,21	3,91	3,60	3,57	3,53	3,46	3,36
27	5,5	5,22	4,93	4,64	4,36	4,27	4,19	4,10	4,01
30	6,11	5,80	5,48	5,16	4,84	4,74	4,66	4,56	4,46

FORSKYDNINGSMODSTAND
(vægbelægning på lægter / reglar)

NPD (No Performance Determinated) / Ingen præstation bestemmes
Anvend EN 1195-1-1 med en densitet på 540 (kg/m³) for at beregne værdierne

MODSTAND OVER FOR STØDPÅVIRKNING

I overensstemmelse med kravene i EN 12871 vedr. modstand over for stødpåvirkning

GENNEMTRÆNGELIGHED AF VANDDAMP	μ Wet cup (våd)	μ Dry cup (tØr)
		44
FRIGIVELSE AF FORMALDEHYD	E1	
INDHOLD AF PENTACHLORPHENOL (PCP)	PCP < 5 ppm	
LUFTBÅREN LYDABSORPTION	Lydoverførelstabet R for et enkelt træbaseret panel målt i dB, afhænger af middel overflademasse mA og kg/m ² jf. følgende ligning (som kun gælder for frekvensområdet 1 kHz til 3 kHz og ved en overflademasse > 5 kg/m ²): R = 13 × lg (mA) + 14	

LYDABSORPTION (Koefficient)	Frekvensområde 250 Hz to 500 Hz		Frekvensområde 1000 Hz to 2000 Hz			
	0,10		0,30			
INDLEJRINGSSTYRKE	NPD Anvend EN 1195-1-1 med en densitet på 540 (kg/m ₃) for at beregne værdierne					
LUFTGENNEMTRÆNGELIGHED (flow)	0,0 m ³ /(h.m ²)					
LIMNINGSKVALITET	Klasse 3 (EN 636-3) i henhold til EN 314-2					
MODIFIKATIONSFAKTOR k_{mod}	Anvendelses- klasser	Varighed af last				
		Permanent	Lang	Mellem	Kort	Øjeblikkelig
	1 et 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90	
DEFORMATIONSFAKTOR k_{def}	Anvendelsesklasser					
	1	2	3			
	0,80	1,00	2,50			
BIOLOGISK HOLDBARHED - ANVENDELSESKLASSE	3					

10. **Produktets ydeevne:**
 Produktets ydeevne, identificeret i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med de angivne ydeevner i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på fabrikantens eneansvar, der er identificeret i punkt 4.

Underskrevet på fabrikantens vegne af

Jean-Charles THEBAULT, Præsident
 Magné le 16/10/2020